



干燥促进剂

产品类别: **C 5**

应用范围

超快干燥促进剂 RAPIDCLEAR C 2570E eSense 用于喷涂垂直面时，提高干燥速度

其它信息

超快干燥促进剂 SPEEDFLASH S A 2120E eSense 可提高混合物的化学活性，减少打磨，抛光或组装前的等待时间，特别适用为了节约能源而采取板面烘烤温度低于 60°C 的维修站，以及小面积修补

技术参数

固体份含量 ~ 1.0 %	密度 0.820 – 0.920 克/厘米 ³
储存温度 最低 5°C – 最高 45°C	保质期 36 个月

施工


SPEEDFLASH S A2120E eSense 超快干燥促进剂的用量即为标准配比中稀释剂的用量.

基材 / 预处理 / 清洁

参照需要添加 SPEEDFLASH S A 2120E eSense 超快干燥促进剂的产品技术说明书

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从 RM 网站 www.rmpaint.com 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 01/2018





SPEEDFLASH S A 2120E eSense

	<p>RAPIDCLEAR C 2570E eSense H 2550E eSense SPEEDFLASH S A 2120E eSense 混合均匀，喷涂前过滤</p>	<p>体积比： 300% 100% 100%</p>	
<p>SPEEDFLASH S A 2120E eSense 超快干燥促进剂会缩短产品的活化时间</p>			
	<p>参照需添加 SPEEDFLASH S A 2120E eSense 超快干燥促进剂的产品技术说明书</p>		
	<p>参照需添加 SPEEDFLASH S A 2120E eSense 超快干燥促进剂的产品技术说明书</p>		
	<p>20°C RAPIDCLEAR C 2570 eSense 3 – 4 小时</p>	<p>40°C 30 分钟</p>	<p>60°C 10 – 15 分钟</p>

后续工序

安全指引

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品